

DECOPLUS

LATEX PROFESIONAL

DESCRIPCION.

- ❖ Es un producto formulado a base de emulsiones acrílicas con cargas y pigmentos orgánicos e inorgánicos estabilizados a la acción del medio ambiente y a la luz.

PROPIEDADES GENERALES.

- ❖ Seca rápidamente formando una película durable y resistente al lavado en superficies externas e internas.
- ❖ Es de fácil aplicación, presentándose en colores de tonos fuertes, todos mezclables entre si, también en colores de tonos pasteles para su aplicación directa.

USOS RECOMENDADOS.

- ❖ Paredes interiores, exteriores, sala, comedor, dormitorios, etc. Se utiliza sobre concreto.

PROPIEDADES FISICAS.

- ❖ **Acabado:** Mate.
- ❖ **Color :** Según Cartilla.
- ❖ **Componentes:** 1
- ❖ **Sólidos / Volumen:** 32% +/- 2%.
- ❖ **Numero de capas:** Dos Capas.
- ❖ **Rendimiento teórico:** 47 m²/galón Por capa.

OBSERVACIONES:

El rendimiento practico esta en función de las condiciones de aplicación estado de la superficie.

- ❖ Diluyente: Agua dulce.
- ❖ % de dilución: Hasta 10% según se requiera.

TIEMPOS DE SECADO A 25°C.

Al tacto	30-50 minutos a 25°C
Duro	3 - 4 horas a 25°C

Repintado mínimo	4 horas a 25°C
------------------	----------------

PREPARACION DE SUPERFICIE

La duración de un sistema de pintado esta en función directa al grado de preparación de la superficie.

- ❖ **Concreto nuevo.**
Esperar 30 días después del tarrajeo (curado completo), lijar bien la superficie y eliminar todo residuo de polvo. Aplicar una o dos manos de imprimante acrílico y luego aplicar látex **DECOPLUS**.
- ❖ **Con pintura antigua bien adherida.**
Lijar la totalidad de la superficie a pintar con lija # 80 – 100 eliminar polvo, grasa u otro contaminante y aplicar látex **DECOPLUS**
- ❖ **Con pintura en mal estado.**
Retirar con una espátula toda la pintura mal adherida, dejar la superficie libre de polvo, manchas, etc.; aplicar una a dos manos de Sellador de Pared Acrílico dejar secar 4 horas y luego aplicar látex **DECOPLUS**

METODOS DE APLICACIÓN.

Los equipos de aplicación aquí mencionados son referenciales y pueden utilizarse otros.

Brocha o rodillo

- ❖ **Condiciones de Aplicación**
Superficie seca y libre de todo contaminante

Temperatura	Mínima	Máxima
Superficie	5°C	45°C
Ambiente	5°C	45°C



DECOPLUS

LATEX PROFESIONAL

Humedad Relativa		85%
---------------------	--	-----

"En ningún caso el fabricante podrá ser responsable por daños incidentales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto."

PROCEDIMIENTO DE APLICACIÓN.

- ❖ Verificar que se disponga de todos los componentes de la pintura y equipos de aplicación en buen estado.
- ❖ Homogenizar con una paleta.
- ❖ Diluir con agua potable hasta un máximo de 10% según se requiera y filtrar la mezcla con malla No. 60.
- ❖ Aplicar una capa uniforme de la pintura preparada. Después de 4 horas de secado aplicar la segunda capa.

❖ Pintura base :

Concreto Nuevo: Imprimante

Acrílico

Pintura antigua mal adherida:

Sellador de Pared Acrílico.

❖ Pinturas de acabado:

No requiere.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO.

Guardar el recipiente original herméticamente sellado y almacenarlo en lugar fresco, seco y bien ventilado.

Temperatura : 5 °C a 40 °C
Tiempo : 12 meses.

Presentación:

Envases 4 Lit. Y 20 Lit.

PRECAUCIONES DE SEGURIDAD.

El uso y manipuleo inapropiado, puede ser nocivo para la salud. No use este producto sin antes tomar todas las precauciones de seguridad. Estas deben incluir una adecuada ventilación.

Av. Venezuela N° 2169 – Lima Cercado – Perú – Telf.: +51 965 396 427 e-mail: gracoat@gracoatperu.com